



Piazza G.B. Tedesco, n. 23 74123 TARANTO
Tel: 099.4725695 Cell./WhatsApp +39 329 9040192
E-Mail: info@medvetsrl.it
www.medvetsrl.it
C.F. - P.Iva: 02367210735

ATS Sardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Nuoro

- 9 GIU 2023

POSTA IN ARRIVO

Spett. le
AUSL 3 NUORO
VIA DEMURTAS, 1
08100 NUORO NU

Preventivo Nr. / 1298 Data 08/06/2023

Foglio n° 1

Vs. Riferimento:

GG. Validità: 30

Consegna: 15/20 GG LAVORATIVI D.O. Trasporto: Mittente

Iva Vs. Carico Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GG

BANCA D'APPOGGIO AZIENDA

MONTE PASCHI SIENA

IBAN AZIENDA

IT17V0103015805000063121724

n. Codice	Descrizione Articolo	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Sc.%	Importo	IVA
1 TOG-511	CAMICE MONOUSO TRASPARENTE MANICA LUNGA 20 PEZZI	CF	75	26,0000	0,00	1.950,00	22

Totale Imponibile: 1.950,00
Totale Imposta: 429,00
Totale Documento: 2.379,00

ASL3 - Nuoro
Data: 2023-06-09 09:34:17.0, PG/2023/16995



TOGNAZZONI S.N.C. DI ANDREA E ALESSANDRO TOGNAZZONI

VIA R. LOMBARDI 18 - 46010 LEVATA DI CURTATONE (MANTOVA)
TEL. 0376/290104 - FAX 0376/290205 - E-MAIL: info@tognazzoni.it

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

CAMICI MONOUSO IN POLIETILENE TRASPARENTE

Codice

Descrizione

511

CAMICI MONOUSO IN POLIETILENE NEUTRO CON MANICHE
LUNGHE SPESSORE 30 MY c.ca - LUNGHEZZA CM. 140 c.ca
PIEGATI SINGOLARMENTE

Confezione: BUSTE DA N. 20 PEZZI

Paese di origine: ITALIA

Prodotto non certificato

Composizione del prodotto: POLIETILENE A BASSA DENSITA'

Prove e controlli effettuati: CONTROLLO QUALITA'

SCHEDA TECNICA DI SICUREZZA

FILM UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DI CAMICI MONOUSO POLIETILENE A MANICA LUNGA
LUNGHEZZA CM. 140 - SPESSORE 30 MY c.ca - COLORE NEUTRO - Confezione: N. 20 PEZZI
(Cod. Art. 511)

1)	NATURA CHIMICA DEL PRODOTTO	POLIETILENE A BASSA DENSITA'
2)	PROPRIETA' FISICHE • STATO FISICO..... • TEMPERATURE CARATTERISTICHE..... • SOLUBILITA'..... • DENSITA'.....	A 20° C.: film plastico Colore: verde Di fusione: da 100 a 120° C. Dall'inizio della decomposizione: 300° C. ca Nell'acqua a 20° C.: non solubile Da 0,92 a 0,98 g/cm ³

SCHEDA TECNICA

FILM UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DI CAMICI MONOUSO IN POLIETILENE A MANICA LUNGA
LUNGHEZZA CM. 140 - SPESSORE 30 MY c.ca - COLORE NEUTRO - Confezione: N. 20 PEZZI
(Cod. Art. 511)

	PROPRIETA'	Film PE
	Melt Flow Index 190° C.....	2,0
	Densità.....	0,924
PROPRIETA' TERMICHE	Punto di fusione.....	113
	Temperatura di infragilimento.....	-75
	Temperatura di rammollimento (Vicat 1 kg).....	96
PROPRIETA' MECCANICHE	Carico di snervamento.....	12
		12
	Carico di rottura.....	22
	Allungamento a rottura.....	17
		250
	Modulo secante 1%.....	580
		200
	Modulo a flessione.....	230
	Resistenza alla lacerazione (Eimendorf).....	
		70
	Impatto Izod.....	50
	Resistenza all'impatto (Dart Drop Test).....	
Coefficiente di frizione dinamico (COF).....	100	
Durezza (Shore D).....	0,11	
Resistenza ai tensioattivi (ESCR).....	46	
PROPRIETA' OTTICHE	Clarity.....	18
	Haza.....	7,5
	Gloss 45°.....	65
	Intervallo spessori suggeriti.....	26 80
ADDITIVI	Slip Agent.....	Alto
	Antiblocking.....	Alto
	Altri.....	
	<u>Caratteristiche principali</u> : buone caratteristiche ottiche e drawdown	

Le informazioni e i dati qui contenuti sono resi noti da parte nostra con la migliore esattezza. Tuttavia questa esattezza non è oggetto di garanzia ed i dati comunicati non costituiscono né implicano, in termini generali, alcuna garanzia o impegno da parte della Società. I diritti eventuali dei titolari di brevetti sono espressamente riservati.

